

Meșterică - "REPAR TOT" (MT-Z500)

Mortar pentru tencuire tip Tinci.

EFECT:

- Reparare și finisare
- Bună lucrabilitate
- Suprafețe superfinisate

Mortar de tencuire pentru nivelare, finisare și pregătirea tencuielilor pentru gletuire și vopsire la interior și exterior. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, materiale plastice sau materiale pe bază de ipsos.

Tip mortar:

Mortar de uz general pentru tencuire (GP), pentru utilizare la exterior CS III conform SR EN 998-1:2016.

Compoziție:

Ciment, var, adaosuri minerale, aditivi

Mod de utilizare:

Conținutul unui sac se introduce în cantitatea de apă indicată (se va utiliza numai apă curată și rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 10 minute și apoi se amestecă din nou. În funcție de tipul și absorbția suportului acesta se va umezi înainte de aplicarea tencuielii. Mortarul se aplică cu gletiera astfel încât grosimea stratului obținut să fie de 1 – 2 mm. După începerea prizei mortarul se drișcuieste cu o drișcă din polistiren sau burete. Pe durata aplicării și întăririi mortarului, temperatura aerului și a materialului de tencuire vor fi cuprinse între +5°C și + 30°C. Montajul nu se va executa sub directă acțiune a soarelui, pe ploaie sau în curent de aer. Suprafața astfel obținută se poate gletui după 72 de ore.

Date tehnice:

- Necesar de apă: 6 – 6,5 l pentru 25 Kg material
- Timp de punere în operă: 2,5 – 3 ore
- Granulație maximă: 0,5 mm
- Rezistența la compresiune: > 4 N/mm²
- Aderența la beton: ≥ 0,2 N/mm²
- Densitate aparentă în stare uscată: 1500 ± 50 kg/m³
- Absorbția de apă: W2 (≤ 0,2 kg/m²·min^{0,5})
- Coeficient de difuzie a vaporilor de apă: μ 5/20 (valoare tabelată)
- Conductivitate termică (λ_{10 uscat}): 0,54 W/m·K (valoare tabelată)
- Conținut de Cr6+ sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.



Consum specific:

- 1,5 kg/m²/mm grosime.

Depozitare:

Paletul va fi manipulat cu grijă, cu utilaje adecvate, fiind interzisă utilizarea unor mijloace improvizate, neomologate sau în condiții ce nu corespund reglementărilor specifice, astfel încât folia de protecție să nu fie deteriorată. Paletul cu folia intactă poate fi depozitat în exterior, pe suprafețe nivelate, drepte și fără umiditate în exces. Factorul de stivuire pentru acest produs este de cca. 2 paleturi/coloană cu asigurări împotriva căderii/răsturnării. Odată desfăcută folia de protecție a paletului, paletul cu saci trebuie depozitat la interior, în locuri ferite de umiditate. Sacii cu material vor fi manipulați cu grijă, fără loviri, răsturnări și șocuri mecanice, astfel încât ambalajul să nu se deterioreze până în momentul utilizării. Deșeurile de ambalaje se vor colecta selectiv și se vor preda spre reciclare.

Ambalare:

Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200kg)

Durata de valabilitate:

12 luni de la data fabricației.

Măsuri de siguranță:

Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

PRODUCĂTOR:

S.C. SIPEX COMPANY S.A., Jud. Prahova, Com. Ariceștii-Rahivani, DN72, KM 8, Parc Industrial Crângul lui Bot, telefon: 0733 08 08 08, e-mail: sipexsediu@sipex.ro, www.sipex.ro pe linia tehnologică a **S.C. FIROS S.A.** B-dul Timișoara nr. 100, Sector 6, București. Tel. 021 777 05 09.



www.mesteric.ro

© Meșterică este marcă înregistrată Sipex Company SA

Aceste informații tehnice sunt redactate pe baza celor mai recente cunoștințe tehnice și a experienței noastre în tehnologia de aplicare. Având în vedere diversitatea suprafețelor suport și a condițiilor fiecărui proiect de construcție, cumpărătorul / utilizatorul nu este absolvit de obligația de a examina pe proprie răspundere compatibilitatea produselor noastre, din punct de vedere profesional, cu domeniul de aplicare în condițiile date ale obiectului de construcție. Informațiile cuprinse în prezentul document nu angajează obligații juridice. La publicarea unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a Fișei Tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă la dispoziție.