

## Meșterică - "LIPESC TOT" (MT-F200)

Adeziv pentru plăci ceramice

### EFECT:

- Economic
- Pentru placări ceramice la interior și exterior
- Bună aderență la suport

*Mortar adeziv pentru lipirea în pat subțire a plăcilor ceramice absorbante (Grupele BII<sub>a</sub>, BII<sub>b</sub>, BIII) la interior și exterior. Se utilizează pe suporturile cu aderență la mortare pe bază de ciment. Nu se recomandă utilizarea pe suporturi din metal, lemn sau plastic.*

**Tip adeziv:** Adeziv pe bază de lianți minerali, clasa C1T conform SR EN 12004 + A1:2012.

**Compoziție:** Ciment, adaosuri minerale, aditivi.

### Mod de utilizare:

Conținutul unui sac se introduce în cantitatea de apă indicată (se va utiliza numai apă curată și rece). Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 5 minute și apoi se amestecă din nou. Adezivul se aplică pe suport și se întinde cu o gletieră crestată ce va fi menținută înclinată la 60° față de suprafață. Mărimea dinților gletierei va fi aleasă în funcție de mărimea plăcilor ceramice, astfel încât după presarea plăcii suprafața de montaj a acesteia să fie acoperită în proporție de cel puțin 65% la interior și 90% la exterior. Adezivul se va aplica pe suport pe o suprafață ce poate fi acoperită în timpul deschis al produsului (20 min). Plăcile vor fi montate cu rosturi de 2-10 mm (lățimea rosturilor va fi aleasă în funcție de formatul plăcii și de condițiile de exploatare). Rosturile vor fi chituite după minim 24 ore. În timpul montajului temperatura aerului, plăcilor ceramice, a adezivului și suportului vor fi cuprinse între +5°C și +30°C. Montajul nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curenți de aer.

### Date tehnice:

- **Necesar de apă:** 6 l pentru 25 kg material
- **Timp de maturare:** 5 minute
- **Timp de punere în operă:** 2 – 3 ore
- **Timp deschis:** 20 minute
- **Timp de întărire:** 48 de ore
- **Alunecare:**  $\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- **Aderența în mediu uscat:**  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- **Aderența după imersia în apă:**  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- **Aderența după îmbătrânire sub acțiunea căldurii:**  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- **Aderența după cicluri îngheț – dezgheț:**  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- **Conținut de Cr6+** sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului.



### Consum specific:

- 3 – 4 kg/m<sup>2</sup> în funcție de formatul plăcilor

### Depozitare:

Paletul va fi manipulat cu grijă, cu utilaje adecvate, fiind interzisă utilizarea unor mijloace improvizate, neomologate sau în condiții ce nu corespund reglementărilor specifice, astfel încât folia de protecție să nu fie deteriorată. Paletul cu folia intactă poate fi depozitat în exterior, pe suprafețe nivelate, drepte și fără umiditate în exces. Factorul de stivuire pentru acest produs este de cca. 2 palet/coloană cu asigurări împotriva căderii/răsturnării. Odată desfăcută folia de protecție a paletului, paletul cu saci trebuie depozitat la interior, în locuri ferite de umiditate. Sacii cu material vor fi manipulați cu grijă, fără loviri, răsturnări și șocuri mecanice, astfel încât ambalajul să nu se deterioreze până în momentul utilizării. Deșeurile de ambalaje se vor colecta selectiv și se vor preda spre reciclare.

### Ambalare:

Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200kg).

### Durata de valabilitate:

12 luni de la data fabricației.

### Măsuri de siguranță:

Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii se va spăla cu multă apă și se va consulta medicul. În cazul înghițirii accidentale se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

### PRODUCĂTOR:

**S.C. SIPEX COMPANY S.A.**, Jud. Prahova, Com. Ariceștii-Rahivani, DN72, KM 8, Parc Industrial Crângul lui Bot, telefon: 0733 08 08 08, e-mail: [sipexsediu@sipex.ro](mailto:sipexsediu@sipex.ro), [www.sipex.ro](http://www.sipex.ro) pe linia tehnologică a **S.C. FIROS S.A.** B-dul Timișoara nr. 100, Sector 6, București. Tel. 021 777 05 09.



[www.mesterica.ro](http://www.mesterica.ro)

© Mesterică este marcă înregistrată Sipex Company SA

Aceste informații tehnice sunt redactate pe baza celor mai recente cunoștințe tehnice și a experienței noastre în tehnologia de aplicare. Având în vedere diversitatea suprafețelor suport și a condițiilor fiecărui proiect de construcții, cumpărătorul / utilizatorul nu este absolvit de obligația de a examina pe proprie răspundere compatibilitatea produselor noastre, din punct de vedere profesional, cu domeniul de aplicare în condițiile date ale obiectului de construcții. Informațiile cuprinse în prezentul document nu angajează obligații juridice. La publicarea unei ediții noi, acest document își pierde valabilitatea. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a Fișei Tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă la dispoziție.